



Sol vinyle modulaire en lames et dalles

Classification

Classification	Normes	Unités	Clic rigide
Norme produit	NF EN ISO 10582	-	Revêtement de sol hétérogène avec sous-couche intégrée 23-32
Classement Européen	NF EN ISO 10874	-	

Caractéristiques

Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 18 x 122 cm - Dalle : 30 x 60 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,20 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,40 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	-	Groupe
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	-	Type
Traitement de surface	-	-	Traitement Polyuréthane
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	8 420 g/m ²

Performances

Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,15 %
Classement feu	EN 13501-1	-	Classe
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	18
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,20 mm
Résistance chaises à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance déplacement d'un pied de meuble	EN 424	-	Sans dommage
Résistance au glissement	DIN 51130	-	Groupe / R10
Glissance (coef.)	EN 13893	-	≥ 0,30° (Classe)
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	-	> 6 degrés
Résistance produits chimiques	ISO 26987	-	Bonne
Résistance thermique	EN 12667	m ² .K/W	0,033
Chauffage par le sol	EN 12524	°C	≤ 27 °C (maximum)
Comportement électrique	EN 1815	kV	0,2 kV (Antistatique)

Environnement

Émissions dans l'air : TVOC après 28 jours	EN 16516	µg/m ³	< 100 (Classe A+)
Formaldéhyde à 28 jours	EN 717-1	-	E1 (Non détecté)
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-	Conforme norme en vigueur

Description

Description du produit : Revêtement de sol 100% PVC rigide en dalle et en lame en pose clipsable : UNICLIO® (clic traditionnel sur les grands côtés). Fold-down UNFUSH (clic à plat sur les petits côtés). Micro-charnières sur les 4 côtés. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien.

Conseils d'utilisation / Usage tips : Usage domestique élevé : séjour, hall d'entrée, salle à manger - Usage commercial général : chambre d'hôtel, salle de réunion

Garantie / Garantie : 10 ans usage domestique (selon conditions)

Conditionnement

Carton de : 10 lames 18 x 122 cm = 2,19 m²
10 dalles 30 x 60 cm = 1,80 m²

Mise en œuvre

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3.
≥ 225 m² ou / or ≥ 15 ml : Joint de fractionnement obligatoire

Conseils d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc.



Classe 23 - 32



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PVC vierge recyclable
Virgin recyclable PVC



Selon conditions