



COMMERCIAL

Moduleo 55 / Collection Bois U3P3

Lames et dalles

Dryback spécifications techniques



INFORMATIONS PRODUITS		
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,50 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Traitement polyuréthane		Protectonite®
Poids total g/m ²	EN ISO 23997	4059
DIMENSIONS & EMBALLAGE		
Lames A	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Lames B	EN ISO 24342	21,4 x 149,8 cm
Lames C	EN ISO 24342	15,8 x 63,2 cm*
Boîte de lames A		14 pcs - 3,62 m ²
Boîte de lames B		10 pcs - 3,21 m ²
Boîte de lames C		24 pcs - 2,4 m ²
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Classement feu	EN 13501	Bfl-S1
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	Class T
Rectitude des arrêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Norme: ≤ 0,10 mm
Résistance au pied du meuble	EN ISO 16581	Aucun désordre
Incurvation	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Résistance électrique	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilité dimensionnelle - valeur moyenne mesurée	EN ISO 23999	Norme: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolation thermique	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Résistance thermique R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	3 dB***
Efficacité acoustique + Xtrafloor Flex Pro sous couche	EN ISO 717-2	10 dB***
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Aucun désordre à la couche d'usure, aucune délamination
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Très bon
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté, max 27°C
Garantie ans		20 Usage résidentiel 10 Usage commercial

11/2020

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.

* Classement revendiqué U3 P3 E2 C2 (**) pour le produit « MODULEO 55 » Demande en cours d'instruction et enregistrée auprès du CSTB sous le n°20.4004 du 22 01 2020.

(**) Le classement revendiqué ne préjuge pas des résultats de l'évaluation et par voie de conséquence de la certification du produit concerné.

*** Pour les produits compacts, les valeurs acoustiques sont seulement indicatives et ne sont pas des valeurs certifiées par le CSTB.

