

Moduleo Roots 40

Fiche technique

Informations Produit

Norme Produit	ISO 10582	
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 32
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,35 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,40 mm

Dimensions et emballage

Poids total g/m ²	EN ISO 23997	3821 g/m ²
Lames Standards	EN ISO 24342	132 x 19,6 cm
Dalles Standards	EN ISO 24342	65,9 x 32,9 cm
Boîte de lames Standards	-	14 pcs/boîte - 3,62 m ²
Boîte de dalles Standards	-	16 pcs/boîte - 3,47 m ²

Performances Techniques

Classement feu	EN 13501-1	Bfl-S1
Résistance aux rayures	EN 16094	MSR-A2 MSR-B1
Rectitude des arrêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	EN 16165 annex B	R9-10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Norme : ≤ 0,10mm Valeur moyenne mesurée : 0,03mm
Résistance aux pieds de meuble	EN 424	Pas de désordre (test réalisé avec des pieds de type 0)
Incurvation	EN ISO 23999	Norme : ≤ 2 mm. Resultat : ≤ 2 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Norme : ≤ 0,25 % Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,05 %
Isolation thermique	EN ISO 10456	0,27 W/(m.K)
Résistance thermique R	EN 12667	0,01 m ² . K/W
Accumulation de charges électrostatiques	DIN EN 1815	< 2 kV
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	3 dB
Efficacité acoustique + sous-couche Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2	10 dB
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Pas de désordre
Résistance aux taches	ISO 26987:2012	Bonne
Résistance à la lumière	EN 105-B02	≥ 6
Chauffage par le sol		Adapté, max 27°C
Garantie		usage résidentiel : 20 ans / Usage commercial : 7 ans
Bevel technology		4 edge micro bevel

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

Unilin se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.



EN14041:2004 / AC:2006
Heterogeneous PVC Floorcoverings
ISO 10582:2018