

Dreamtec+ (63000027)

Version: 14/12/2021

Description du produit

Sous-couche lames vinyles clipsables.

informations logistiques

	contient	longueur	largeur	épaisseur	poids
		8500 mm	1180 mm	1.5 mm	2.28 kg
1 boîte		1210 mm	260 mm	57 mm	2.28 kg
1 palette	27 boîtes	1210 mm	800 mm	680 mm	61.52 kg

installation

Tombe immédiatement à plat et est donc encore plus facile à poser pour installation flottante. Peut être découpé avec un cutter standard.



Composition du produit

Une mousse non tissée résistant à la pression + une couche polyoléfine qui a pour but d'améliorer la résistance à la vapeur + foil anti-glisse.

Stockage

Pas stocker à l'extérieur, doit être protégée des rayons du soleil Eviter les charges électrostatiques, ne pas fumer et ne pas mettre de flamme à proximité.

Exigences


Caractéristiques	Méthode	Valeur typique
Epaisseur de la sous-couche	EN 823	1.5 (+/- 15%) mm
Couleur de mousse		argent
Bruit réfléchi à la marche	ISO 10140	≤ 3 dB
Réduction du son: bruit d'impact	ISO 10140	20 dB
Compression par poids (testé à une compr de 0,5 mm)	EN 826	CS > 400 kPa (-40 t/m ²)
Conformabilité ponctuelle	ISO 868 / TS 16354	+/- 1 mm
Résistance thermique	DIN 4108	0.043 m ² K/W
Absorption de l'eau par la mousse	EN 12087	< 1 %
Coefficient de friction	ISO 8295	> 0.8
Résistance dynamique	EN 13793 / TS 16354	DL > 250.000 cycles



bruit d'impact
-20 dB



-62% bruit
réfléchi à la
marche



approprié
pour le
chauffage au
sol




corrige l'inveté
et protège le
système de loc



barrière
d'humidité
intégrée



protège
contre les
charges



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus
faibles émissions) à C (plus élevées).