



Fiche technique

Classification	Normes	Unités	
Norme produit	NF EN ISO 10582	-	Revêtement de sol hétérogène plombant amovible
Classement Européen	NF EN ISO 10874	-	33-42

Caractéristiques

Format lames	EN ISO 24342	cm	17,78 x 121,92 cm - 25 x 100 cm
Format dalles	EN ISO 24342	cm	50 x 50 cm - 100 x 100 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	-	Groupe T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	-	Type I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	9 050 g/m ²

Performances

Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,25 %
Classement feu	EN 13501-1	-	Classe Bfl-s1
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10 mm
Résistance chaises à roulettes	ISO 4918	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance déplacement pied de meuble	EN 424	-	Sans dommages
Résistance thermique	EN 12667	(m ² .k)/W	0,02
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	-0,2 kV (Antistatique)
Résistance au glissement	DIN 51130	-	Groupe R10
Glissance (coef.)	EN 13893	-	≥ 0,30° (Classe DS)
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	-	> 6 degrés
Résistance produits chimiques	ISO 26987	-	Bonne
Traitement de surface	-	-	Traitement Polyuréthane (PUR+) Vernis Ceramic Antiscratch
Chauffage par le sol	EN 12524	°C	≤ 27 °C (maximum)

Environnement

Émissions dans l'air : TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100, A+
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Classe	E1 (non détecté)
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	-	Conforme norme en vigueur

Description

Description du produit	Revêtement de sol 100 % PVC vierge hétérogène en lame et en dalle en pose plombante. Traitement PUR+ pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie	5 ans en usage commercial (selon conditions)

Conditionnement	Carton de 6 lames 17,78 x 121,92 cm = 1,73 m ² Carton de 8 lames 25 x 100 cm = 2 m ² Carton de 8 dalles 50 x 50 cm = 2 m ² Carton de 2 dalles 100 x 100 cm = 2 m ²
-----------------	---

Mise en œuvre	Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 100 m ² ou ≥ 10 ml : joint de fractionnement obligatoire.
---------------	--

Conseils d'entretien	Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc.
----------------------	---



Classe 33-42



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

