

Peinture mat profond, aux résines acryliques et alkydes haute performance



DESCRIPTION

Peinture de finition extra mat
Pour la protection et rénovation des murs et plafonds intérieurs
Faible teneur en COV, faible odeur à l'application

PROPRIÉTÉS

Application en pièces sèches et humides, murs et plafonds
Très grande matité < 1% à 85°
Blancheur extrême
Sans reprise et sans trace de rouleau
Lessivable
Peut être employé directement sur du placo brut en blanc ou teinte pastel

SUPPORTS D'APPLICATION

Enduits, ciments, plâtre, placo
Toile de verre

Menuiseries intérieures
Anciennes peintures adhérentes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (A 20°C)

Aspect du film: Mat profond
Teintes: Toutes les teintes
Degré de brillance: 1% à 85°
Résistance abrasion humide: Classe 1 selon la norme NF 13300
Densité: 1.40 +/- 0.05
Extrait sec: Poids: 55 % +/- 2%
Séchage à 20°C: Hors poussière : 1h - Sec au toucher: 2h - Recouvrable: 6h ou « frais dans frais »
Nettoyage du matériel: Eau, ne pas laisser sécher
Rendement: 9 à 11 m² par L
Conditionnement: 1L - 3L - 12L

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimale >+ 8°C
Hygrométrie: non > 65% d'humidité relative

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau : microfibre 12mm (Neoliss 12 HD) / Polyester tissé
Airless : buse 517 / 519

MISE EN OEUVRE

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur.

De façon générale: sains, secs cohérents, dépoussiérés et exempts de toutes traces de graisses et feutres.

Bien homogénéiser le produit avant emploi.

SUPPORTS	PRÉPARATION DE LA SURFACE	MISE EN PEINTURE
Enduits, ciment, plâtre, placo*	Brossage, égrenage, époussetage avec un éponge humide	1 couche de NEOTECH PRIM + 2 couches de NEOTECH Mat Finish
Anciennes peintures adhérentes	Grattage si non adhérent, ponçage si nécessaire, lessivage, rinçage	2 couches NEOTECH Mat Finish
Toile de verre	Lessivage	2 couches NEOTECH Mat Finish

* Support placo : Préparation surface : identique que les enduits, ciments
Mise en peinture : 2 couches Neotech Mat Finish

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Hygiène et sécurité

Respecter toutes les précautions d'usage
Consulter notre fiche de données de sécurité

Spécifications réglementaires

Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2
COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30 g/l (2010)
Contient au maximum 3 g/l de COV

Informations consommateurs

Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs