

Laque garnissante satinée en phase solvant



DESCRIPTION

Laque d'aspect satinée aux résines alkydes en phase solvant intérieur et extérieur

PROPRIÉTÉS

Aspect satin doux
Microporeux: laisse respirer le bois
Excellente adhérence
Entretien facile, lessivable
Bon pouvoir garnissant et couvrant

SUPPORTS D'APPLICATION

En intérieur et extérieur, sur supports neufs ou rénovation
Protection et décoration des boiseries
Pièces sèches et humides
Ne pas appliquer directement sur bois tanniques tels que chêne, châtaignier
Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (A 20°C)

Aspect du film: Satiné
Teintes: Toutes les teintes
Degré de brillance: 20% à 60°
Résistance abrasion humide: Classe 1 selon la norme NF 13300
Densité: 1.40 +/- 0.05
Extrait sec: Poids: 75% +/- 2%
Séchage à 20°C: Sec au toucher: 5h -Recouvrable: 24h
Nettoyage du matériel: White spirit ou solvant nettoyage
Rendement: 11 à 13 m² par L
Conditionnement: 1L - 3L - 12L

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimale > +8°C
Hygrométrie : non > 65% d'humidité relative
Dilution: 5% de White spirit selon porosité du support 10% pour application airless
Point éclair : 38°C

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou rouleau

MISE EN OEUVRE

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur.

De façon générale: sains, secs cohérents, dépoussiérés et exempts de toutes traces de graisses et feutres. Sur fer et métaux ferreux, appliquer au préalable une couche d'antirouille.

Bien homogénéiser le produit avant emploi.

SUPPORTS	PRÉPARATION DE LA SURFACE	MISE EN PEINTURE
Enduits, ciments, plâtre, placo	Après préparation du support, application d'une couche de MICROPRIMER , puis 2 couches de ELYPSE Satin	
Anciennes peintures adhérentes	grattage si non adhérent, ponçage si nécessaire, lessivage, rinçage	2 couches de ELYPSE SATIN
Bois et dérivés neuf	Nettoyage / ponçage, époussetage à l'éponge humide	1 couche de MICROPRIMER puis 2 couches de ELYPSE SATIN

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Hygiène et sécurité

Respecter toutes les précautions d'usage

Consulter notre fiche de données de sécurité

Spécifications réglementaires

Afnor NFT 36 005 Famille 1 Classe 4a

Cov (directive 2004/42/CE) CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/d) 300 g/L (

Ce produit contient au maximum 299 g/L de COV

Informations consommateurs

Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs