

Lasure satinée à base de résines alkydes en phase solvant



DESCRIPTION

Lasure à base de résines alkydes en phase solvant d'aspect satinée pour la protection et la décoration du bois.

PROPRIÉTÉS

Protège et décore durablement le bois
Hydrofuge
Microporeux : laisse respirer le bois
Excellente résistance aux intempéries et aux U.V
Contient un agent de protection du film

SUPPORTS D'APPLICATION

Sur boiserie extérieures et intérieures
Portes, volets, fenêtres, abris de jardin, palissades...
Décoration et protection du bois
Bois et dérivés exceptés les bois à comportement singuliers (iroko, doussié, teck, westren red cedar...)
Anciennes peintures adhérentes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (A 20°C)

Aspect du film: Satiné
Résistance abrasion humide: Classe 1 selon la norme NF 13300
Densité: 0.9 +/- 0.05
Extrait sec: Poids: 53 % +/- 2%
Point éclair : 38°C
Séchage à 20°C: Sec au toucher: 8h - Recouvrable : 24 heures
Nettoyage du matériel: White spirit, ne pas laisser sécher
Rendement: 10 à 12 m² par L
Dilution : Prêt à l'emploi, dilution légère possible au white spirit
Conditionnement: 1L - 3L - 12L

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimale > +5°C
Hygrométrie : non < 80% d'humidité relative

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou rouleau

MISE EN OEUVRE

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur.

De façons générale: sains, secs cohérents, dépoussiérés et exempts de toutes traces de graisses et feutres. Sur fer et métaux ferreux, appliquer au préalable une couche d'antirouille.

Bien homogénéiser le produit avant emploi.

SUPPORTS	PRÉPARATION DE LA SURFACE	MISE EN PEINTURE
Bois et dérivés neuf *	Dégraisser le support	2 couches de SYLWOOD HES
Anciennes lasure adhérentes	Nettoyage / ponçage pour éliminer les parties non adhérentes	2 couches de SYLWOOD HES

*Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Hygiène et sécurité

Respecter toutes les précautions d'usage

Consulter notre fiche de données de sécurité

Spécifications réglementaires

Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 4a

Cov (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (A/d) : 400 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 399 g/L de COV

Informations consommateurs

Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien fermer après utilisation et stocker dans un endroit bien ventilé