

ULTRABOIS LASURE GEL SATIN

Lasure satinée gélifiée d'imprégnation et de finition à base de résines glycérophthaliques

LES
BOIS



ABSOLU
SYSTEM

DESTINATION

Pour la décoration et la protection des bois en extérieur

QUALITÉS DOMINANTES

- Grand confort d'application grâce à sa structure gélifiée : ne coule pas
- Texture permettant une haute protection et un meilleur recouvrement des arêtes
- Hydrofuge
- Haut extrait sec garantissant une bonne épaisseur du film
- Bonne résistance aux rayons ultra-violet

TEINTES*

Incolore et 60 teintes transparentes de la Collection ULTRABOIS.

En finition à l'extérieur, les teintes naturel et incolore en système complet sur bois bruts, sont proscrites.

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné 37 (±) 5% sous 60 °

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

12 à 15 m²/l selon les essences de bois

CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 10 litres

DENSITÉ MOYENNE

0,93 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

51% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

58% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 6 heures
- Redoublable : 16 - 24 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse « spécial lasure » : pour une meilleure pénétration dans le support, une 1^{re} couche appliquée à la brosse est conseillée.
- Rouleau poils ras

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

ULTRABOIS LASURE GEL SATIN

Lasure satinée gélifiée d'imprégnation et de finition à base de résines glycérophthaliques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Imprégnation	Finition extérieure
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'imprégnation ULTRABOIS LASURE MAT 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ULTRABOIS LASURE GEL SATIN sans dilution (et sans agitation)
Bois anciennement traités avec lasure en bon état	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage léger Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ULTRABOIS LASURE GEL SATIN 	<ul style="list-style-type: none"> 2° et 3° couches d'ULTRABOIS LASURE GEL SATIN sans dilution et sans agitation
Bois anciens altérés ou vernis	<ul style="list-style-type: none"> Décapage Lessivage Rinçage Séchage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ULTRABOIS LASURE MAT en imprégnation 	<ul style="list-style-type: none"> 2° et 3° couche d'ULTRABOIS LASURE GEL SATIN sans dilution et sans agitation

Sur parties horizontales et très exposées, appliquer 1 couche de finition supplémentaire

Observations

- NOTA**
- Sur bois altéré, ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE offre des solutions simples avec des préparations limitées, utilisé en rénovation ou en unificateur de ton (cf. fiche technique).
 - Les lasures ne sont pas des produits de préservation et ne peuvent fournir qu'une protection de surface.
 - Ne pas utiliser sur bois exsudant des résines antisiccatives (utiliser ULTRABOIS LASURE ACRYL SATIN). Les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable (solvant NAPHTA par exemple).
 - En cas de passage en machine à teinter, attendre que le produit ait retrouvé sa structure gélifiée avant application.
 - Les lasures incolores sont interdites à l'extérieur sur bois bruts.

CLASSIFICATION NF T 36-005 Famille I classe 4a

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 400 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

POINT ÉCLAIR 48 °C

CONSERVATION 18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com