

**DESTINATION**

Pour la décoration et la protection durable des bois en intérieur et extérieur.

QUALITÉS DOMINANTES

- Haute durabilité.
- Facile d'application.
- Très bonne opacité et bon garnissant
- Aspect tendu.
- Microporeux.

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

35% (±8%) sous 60° d'angle

Caractéristiques techniques

ASPECT	Aspect tendu
RENDEMENT	8 à 12 m ² /l
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L
DENSITÉ MOYENNE	1,25 ± 0,02
EXTRAIT SEC EN VOLUME	41 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	50 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	Sec : 3 heures Redoublable : 8 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse "spécial acrylique" - Rouleau microfibre 10mm - Très Rouleau polyamide 8mm - Pistolet (ne pas utiliser au pistolet chauffant) - Spalter
DILUTION	0 à 5% (pistolet)
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Mise en œuvre

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 	1 couche d'EUROPAN HYDRO+ ou 1 couche d'EUROAN SR dilué à 5% d'eau	
Bois tanniques (chêne, châtaignier, ...)	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 	1 couche d'EUROPAN SR ou 1 couche d'EUROPAN MAT	2 couches d'EUROPAN HYDRO+
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire Epoussetage 	1 couche d'EUROPAN SR dilué à 5% d'eau ou 1 couche d'EUROPAN HYDRO+ sur parties remises à nu	1 à 2 couches d'EUROPAN HYDRO+ non dilué en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 		

Observations

NOTA	Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1. ou NF DTU 42.1.
NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Ce produit contient maximum 100 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de l'ajout éventuel de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com .
INFORMATION CONSOMMATEURS	<ul style="list-style-type: none"> Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout.