

GUITT'AIR MAT

Peinture mate à base d'une dispersion de résines vinyliques



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en surfaces verticales et plafonds, en pièces sèches, en neuf comme en entretien.
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports).

QUALITÉS DOMINANTES

- Bonne opacité
- Facile à appliquer
- Bonne résistance à l'abrasion humide : lessivable
- Action dépolluante : réduit fortement la concentration en formaldéhyde des locaux

TEINTES

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Mat poché fin

RENDEMENT

9 à 12 m²/litre

CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,50 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

43% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

62% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 1 heure environ
 - Redoublable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse « spécial acrylique »
- Rouleau « polyamide texturé 12 mm »
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUITT'AIR IMPRESSION 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de GUITT'AIR MAT
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage (si nécessaire) 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 		

Observations

NOTA	La température d'application du support et des produits doit être supérieure à 8 °C. L'humidité relative doit être inférieure à 65%.
CLASSIFICATION NT T 36-005	Famille I – Classe 7a2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	1 an en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com
INFORMATIONS CONSOMMATEURS	<ul style="list-style-type: none"> Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte Ne jetez pas le produit à l'égout

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com