

HORUS MAT

Peinture-laque mate aux résines acryliques polyuréthanes en phase aqueuse

LES
LAQUES



ABSOLU
SYSTEM

DESTINATION

- Pour la décoration des boiseries et métaux en travaux neufs ou d'entretien, en intérieur
- Etat de finition A

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect mat velouté
- Séchage rapide
- Excellent rendu
- Haute résistance à la saleté et aux traces de mains
- Très bonne résistance aux petits chocs et aux rayures du film sec à cœur
- Excellente résistance à l'abrasion humide
- Grande facilité d'entretien
- Sans odeur pour une occupation rapide des locaux

TEINTES

Blanc, 1170 teintes du nuancier Chromatic®, 112 teintes de la Collection Mate, 15 teintes de la Collection Pop, 27 teintes de la Collection Inspiration Industrielle, les 33 teintes de la Collection Scandinave et les 128 teintes de la Collection Evocations

DEGRÉ DE BRILLANCE

(en blanc : NF EN ISO 2813)

Mat velouté : 12% (± 5 %) sous 85°

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

12 à 14 m²/l

CONDITIONNEMENT

Blanc et teintes Chromatic®: 1, 3 et 10 litres selon les bases

DENSITÉ MOYENNE

1,26 ($\pm 0,05$) g/ml à 20 °C
(densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

42% (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 1 à 2 heures
- Redoublable : 5 heures
En atmosphère humide et par basses températures, le séchage est allongé.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

- Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film <5µm après 200 cycles)

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse : « spécial acrylique »
- Rouleau : microfibre ras 6 mm ou 10 mm ou polyamide texturé ras 8 mm
- Pistolet

DILUTION

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi
- Pistolet : à adapter en fonction du matériel

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

HORUS MAT

Peinture-laque mate aux résines acryliques
polyuréthanes en phase aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs ou remis à nu	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Dégraissage si nécessaire Ponçage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'EUROPAN SOLEIL Satin ou EUROPRIMER + 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'HORUS MAT
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage (si nécessaire) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSÉE PRIM ou SUPER DULPRIM dilué entre 5 et 10% 	
Anciennes peintures localement peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Grattage Ponçage 1 couche d'impression adaptée Révision à l'enduit sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> Pochonnage des parties enduites avec ODYSSÉE PRIM ou SUPER DULPRIM dilué à de 5% à 10% de White-spirit 	
Métaux ferreux	<ul style="list-style-type: none"> Élimination de la rouille par brossage, grattage, meulage Époussetage Dégraissage 1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de CHROMAGUI dilué à 5% de White-spirit 	
Métaux non ferreux	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage Dérochage Rinçage soigné Séchage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de PRIMATEC dilué à 5% d'eau 	

Observations

NOTA Comme toute laque en phase aqueuse, HORUS Mat doit être appliquée en chargeant suffisamment en évitant de la travailler comme une laque en phase solvant. Bien que résistant, il peut néanmoins subsister des traces de lustrage, comme toute laque mate lors de l'entretien d'HORUS Mat. Il est donc conseillé d'utiliser HORUS Satin dans les locaux d'usage intensif.

CLASSIFICATION NT T 36-005 Famille I – Classe 7b2 - 6a

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 130 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Classe A+

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com