



**DESTINATION** Impression destinée à isoler les fonds décapés chimiquement

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Excellente opacité et adhérence
- Isole des remontées éventuelles de plastifiants, paraffines, contenus dans les décapants
- Isole des remontées éventuelles d'adjuvants de certains revêtements en place

**TEINTES** Blanc

### Caractéristiques techniques

**RENDEMENT** 5 m<sup>2</sup>/l soit 0,20 l/m<sup>2</sup> (300g/m<sup>2</sup>), sur fonds lisses et selon l'absorption du support

**CONDITIONNEMENT** 15 litres

**DENSITÉ MOYENNE** 1,53 (± 0,05) à 20 °C

**EXTRAIT SEC EN VOLUME** 52% (± 2%)

**TEMPS DE SÉCHAGE**  
(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 1 heure environ
- Recouvrable : 24 heures

### Mise en œuvre

**MATÉRIEL D'APPLICATION** • Rouleau polyamide texturé 18 mm

**DILUTION** • Produit prêt à l'emploi, si besoin, diluer avec 1 l d'eau maximum

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL** Eau, ou si le produit est sec, avec solvant aromatique

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1 ou NF DTU 42.1 ainsi qu'au cahier des clauses techniques GUITTEX L selon le type de revêtement appliqué.

Subjectiles	Travaux préparatoires et impression	Finition extérieure
Enduits de liants hydrauliques et bétons décapés chimiquement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Décapage</li> <li>• Rinçage machine sous pression très soigné</li> <li>• Assainir les fonds avant peinture avec PPG SOLUTION AL, si nécessaire.</li> <li>• Séchage complet</li> <li>• Application d'une couche de GUITTECH</li> </ul>	Système d'imperméabilité GUITTEX L de classe I1 à I4
Anciens fonds de peinture*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage machine sous pression</li> <li>• Assainir les fonds avant peinture avec PPG SOLUTION AL, si nécessaire.</li> <li>• Séchage complet</li> <li>• Application d'une couche de GUITTECH</li> </ul>	Revêtements semi-épais GUITACRYL VELOURS, GUITAMAT et Système d'imperméabilité GUITTEX L de classe I1

\* Ils devront faire l'objet d'une étude préalable conformément à la NF DTU 42.1 pour le système d'imperméabilité GUITTEX L

## Observations

**ATTENTION**

Ne pas appliquer sur support gelé

**CLASSIFICATION**

NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b2

**CLASSIFICATION  
COV**

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010)

Ce produit contient maximum 27 g/l de COV

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

**CONSERVATION**

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

**HYGIÈNE ET  
SÉCURITÉ**

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)