



DESTINATION	Pour l'impression des supports en béton et maçonneries enduites au mortier de liants hydrauliques, neufs ou anciens, peints ou non peints, dépourvus de tout farinage et pulvérulence avant mise en peinture
QUALITÉS DOMINANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Ne détrempe pas les anciens fonds • Excellente adhérence • Bon pouvoir opacifiant • Sans odeur • Utilisable sur tous anciens systèmes d'imperméabilité (voir tableau de mise en œuvre)
TEINTES	Blanc
DEGRÉ DE BRILLANCE	Mat

Caractéristiques techniques

RENDEMENT	8 à 12 m ² /l, selon la porosité du support
CONDITIONNEMENT	15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,35 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	35% (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : 1 heure • Recouvrable : 24 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	• Brosse carrée ou rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1 ou NF DTU 42.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impressions	Finition extérieure
Bétons bruts et enduits au mortier de liants hydrauliques neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage, brossage Dépoussiérage Lavage machine haute pression si nécessaire Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIPRIM 	<ul style="list-style-type: none"> MONTYL GUITAXANE GUITAMAT
Bétons bruts et enduits au mortier de liants hydrauliques anciens non peints	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage, brossage Dépoussiérage Lavage machine haute pression si nécessaire Séchage complet 		<ul style="list-style-type: none"> GUITAXANE GUITAMAT GUITACRYL VELOURS SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ GUITEX L
Anciens fonds de peinture parfaitement adhérents et non farinants (films minces, R.S.E., R.P.E.)	<ul style="list-style-type: none"> Lavage Grattage Séchage complet 		
Anciens revêtements d'imperméabilité adhérents et non farinants	<ul style="list-style-type: none"> Lavage Séchage complet 		<ul style="list-style-type: none"> GUITACRYL VELOURS GUITEX (imper)

Pour toutes peintures farinantes ou peu adhérentes et supports bruts pulvérulents, utiliser Guittex Fixateur. Consulter les fiches descriptives des produits.

Observations

NOTA	En cas de contamination des fonds par algues ou lichens, il est impératif de procéder à un assainissement avec notre liquide PPG SOLUTION AL.
CLASSIFICATION	NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b2 NF EN 1062-1 : Classe E ₂ V ₂ W ₃ A ₀
CLASSIFICATION COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 20g/l de COV Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
CONSERVATION	12 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com