



CHROMATIC®

**DESTINATION**

Décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches.  
État de finition A ou B selon préparation du support.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Grand pouvoir couvrant et opacifiant
- Très facile d'emploi et sèche rapidement
- Sans odeur
- Additif antirouille
- Marque NF environnement

**TEINTES**

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®.

**DEGRÉ DE BRILLANCE**

< 3% sous 85°

**Caractéristiques techniques****ASPECT**

Mat

**RENDEMENT**

Sur supports lisses : 9 à 12m<sup>2</sup>/L

**CONDITIONNEMENT**

1L - 3L - 15L

**DENSITÉ MOYENNE**

Blanc : 1,49(± 0,05) à 20°C (densité variable selon les teintes)

**EXTRAIT SEC EN VOLUME**

40% (± 2 %)

**EXTRAIT SEC EN POIDS**

59% (± 2 %)

**TEMPS DE SÉCHAGE**

[23 °C et 50% Humidité Relative]

- Sec : 2 heures environ
- Recouvrable : 4 heures environ.
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

**RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE**

Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles)

**Mise en œuvre****MATÉRIEL D'APPLICATION**

Rouleaux Polyester fissé 13mm, Polyamide texturé 12 mm, brosse, pistolet.

**DILUTION**

Prêt à l'emploi.

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL**

Eau (ou solvant si le produit a séché)



## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Graffage</li> <li>Brossage</li> </ul>	1 couche de DULIPRIM HYDRO+ ou 1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	2 couches de MONTYL + non diluées
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> </ul>		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Graffage</li> <li>Lessivage</li> </ul>	1 couche de DULIPRIM HYDRO+ ou 1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	

## Observations

## NORMALISATION

NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2

## CLASSIFICATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010) ;
- Ce produit contient au maximum 20 g/L COV ;
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR  
INTÉRIEUR

Classe A+

## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

INFORMATION  
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.