



PLANIDECO PRIM

Impression nourrissante

CLASSIFICATION

AFNOR Famille I - classe 4a (NF T 36-005).

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur et extérieur.
Boiseries.
Surfaces murales.

SUBJECTILES

Bois et dérivés, plâtre, enduit projeté, panneaux de plâtre enrobé de carton, ciment et béton (secs et carbonatés), anciennes peintures fortement usées, anciens fonds réparés.

QUALITES DOMINANTES

Isole et consolide les fonds absorbants.
Opacifiant.
Garnissant.
Faible odeur.

CARACTERISTIQUES

Liant	Résine alkyde.
Pigment	Dioxyde de titane rutile.
Divers	Matières minérales neutres.
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.
Extrait sec en poids	76 % ± 2.
Point d'éclair	+ 36° C.
Viscosité	Supérieur à 60 secondes (coupe ISO 6 mm).
Masse volumique	1,44 ± 0,05 g/cm ³ à 20° C.
Finesse de broyage	4,5 - 5 à la jauge de North.
Epaisseur du film sec	En moyenne 40 micromètres.
Réflexion spéculaire	Inférieure à 10 % au brillancemètre Gardner à 60° après 7 jours de séchage.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnement	15 l = ± 21,5 kg - 5 l.
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Aspect en boîte	Peinture semi-fluide.
Aspect du produit sec	Satiné-mat.
Teinte	Blanc.
Mise à la teinte	Possibilité de réaliser facilement des teintes pastels au moyen du système LEVIS COLOR MIX (machine à teinter).
Outils	Brosse, rouleau anti-goutte ou polyamide texturé 12 mm, airless (buse 017-021 – pression : 150 bar).
Nettoyage des outils	LEVIS BRUSH CLEANER ou DT 54.
Rendement en surface	10 à 12 m ² /l.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	Hors poussière : 2 heures - Sec : 8 heures - Recouvrable : 24 heures
Sécurité	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par n° vert minitel 08.36.05.43.81, 24 h sur 24 (serveur QUICK-FDS) ou par internet : www.quickfds.com , fournisseur AKZO NOBEL COATINGS ou www.levis-peintures.com

RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59.1).

Plâtre et dérivés

Dépoussiérer, égrainer, reboucher. Si le plâtre est très lisse et dur, poncer pour rendre rugueux.

Sur bois intérieur

Brosser, dépoussiérer, dégraisser et poncer les surfaces rugueuses.

Anciennes peintures

Lessiver, dépolir les surfaces le nécessitant, rincer, sécher, éliminer les parties de faible adhérence, reboucher si besoin. Eliminer les anciens badigeons par lavage à l'eau.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage, etc. de film de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travailler dans des locaux bien ventilés, porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

MISE EN ŒUVRE

MISE EN ŒUVRE		
Exemples		
Aspect	Primaire	Finition
Mat	PLANIDECO PRIM	PLANIDECO MAT ou PLANITEX
Mat satiné	PLANIDECO PRIM	PLANIDECO SATIN ou PLANICRYL+SATIN
Semi brillant	PLANIDECO PRIM	PLANIDECO DEMI BRILLANT ou PLANICRYL+DEMI BRILLANT

Conseils utiles

- Il est possible d'enduire au SICOUVRAN ou LEVIS FILLER sur PLANIDECO PRIM. Les travaux d'enduisage seront plus ou moins importants selon le degré de soin que l'on désire obtenir.
- Ne jamais appliquer PLANIDECO PRIM sur support humide et insuffisamment carbonaté.
- En extérieur, sur bois, remplacer PLANIDECO PRIM par LEVIS PRIMER BOIS.
- Pour la pose d'autres revêtements, nous consulter.

La présente notice annule et remplace toute édition antérieure. Il convient à l'utilisateur d'en vérifier sa validité au jour de sa consultation. Les conseils repris ci-dessus ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds.