



# FERRODECOR

## Laque brillante antirouille

<b>CLASSIFICATION</b>	AFNOR Famille I classe 4a (NF T 36-005).
<b>DOMAINE D'EMPLOI</b>	Extérieur et intérieur. Huisseries métalliques tels que châssis, portes, grilles, garde-corps, balustrades, charpentes, etc... Tous types d'immeubles milieu rural, urbain, maritime et industriel. Locaux secs et humides.
<b>SUBJECTILES</b>	Métaux ferreux. Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.
<b>QUALITES DOMINANTES</b>	Multicouche avec pigment antirouille incorporé. Haute résistance à l'humidité. Bon pouvoir mouillant. Beau tendu. Haut brillant. Bonne résistance à la coulure.
<b>CARACTERISTIQUES</b>	
<b>Liant</b>	Résine alkyde renforcée longue en huile.
<b>Pigments</b>	Qualités stables à la lumière et pigment inhibiteur de corrosion.
<b>Solvant</b>	Hydrocarbures aliphatiques.
<b>Extrait sec en poids</b>	Variable selon à la teinte de 64 à 71 %.
<b>Point d'éclair</b>	+ 35° C.
<b>Viscosité</b>	90 - 95 unités Krebs à 25° C.
<b>Masse volumique</b>	Blanc : 1,05 à 1,15 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Finesse de broyage</b>	8 à la jauge de North
<b>Epaisseur du film sec</b>	En moyenne 30 micromètres.
<b>Résistance à la coulure</b>	Minimum 125 micomètres de film humide.
<b>Réflexion spéculaire</b>	Minimum 88 % au brillancemètre Gardner à 60°.
<b>Température limite de service</b>	90° C.

**RENSEIGNEMENTS PRATIQUES**

<b>Conditionnement</b>	- FERRODECOR : 2,5l - 0,500 l. (toutes teintes + noir mat). - FERRODECOR MIX : 2,5 l. – 1 l.
<b>Conservation</b>	Excellente en emballage d'origine non entamé.
<b>Aspect en boîte</b>	Peinture semi-fluide.
<b>Aspect du produit sec</b>	Brillant.
<b>Teintes</b>	FERRODECOR : voir nuancier. FERRODECOR MIX (bases à teinter) : possibilité de réaliser rapidement à la machine à teinter les teintes du nuancier LEVIS COLOR MIX.
<b>Outils</b>	Brosse, rouleau laqueur, pistolet.
<b>Nettoyage des outils</b>	LEVIS BRUSH CLEANER ou white spirit.
<b>Conditions d'application</b>	Ne pas appliquer lorsqu'il y a risque de condensation d'humidité.
<b>Rendement de surface</b>	± 14 m <sup>2</sup> /l.
<b>Temps de séchage</b>	5 à 6 heures à 23° C et 50 % H.R.
<b>Délai de recouvrement</b>	24 heures à 23°C et 50 % H.R.
<b>Précaution</b>	Bien remuer avant l'emploi.
<b>Sécurité</b>	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par n° vert minitel 08.36.05.43.81, 24 h sur 24 (serveur QUICK-FDS) ou par internet : <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS) ou <a href="http://www.levis-peintures.com">www.levis-peintures.com</a>

**RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES**

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59.1).

Gratter, brosser, dérouiller, dépeussier. Dégraisser au DT 54 ou au diluant cellulosique.

En ambiance industrielle ou maritime : laver à l'eau douce et laisser sécher. Dans tous les cas, éliminer la calamine.

**Anciennes peintures**

Lessiver, rincer, laisser sécher, éliminer les parties de faible adhérence.

Dérouiller si nécessaire. Dépolir les surfaces le nécessitant. Dépeussier.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage, etc. de film de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travailler dans des locaux bien ventilés, porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

**MISE EN ŒUVRE****Exemple de travaux neufs et de rénovation**

2 à 3 couches de FERRODECOR.

**Conseils utiles**

Sur supports fortement rouillés ou pour renforcer la protection antirouille à l'extérieur, il est recommandé de retoucher préalablement les parties mises à nu, ou d'appliquer une couche générale de primaire antirouille (PRIMER METAL).

En travaux de rénovation, il est conseillé de retoucher les zones rouillées à l'aide de FERROFIX.

La présente notice annule et remplace toute édition antérieure. Il convient à l'utilisateur d'en vérifier sa validité au jour de sa consultation. Les conseils repris ci-dessus ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds.