



Définition

Peinture multicouche microporeuse d'aspect satiné à base de résines alkydes en phase solvant

Destination

- Extérieur
- Boiseries (portes, châssis, volets, corniches, clôtures, etc.)

Qualités dominantes

- Très couvrant aux arêtes
- Ne coule pas
- Très garnissant et opacifiant

Caractéristiques générales

Classification AFNOR	: Famille I classe 4a/2a (NF T 36-005).
Subjectiles	: Bois et dérivés. Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.
Liant	: Résines alkydes.
Pigment	: Dioxyde de titane rutile.
Solvants	: Hydrocarbures aliphatiques.
Divers	: Matières minérales procurant le pouvoir respirant.
Extrait sec en poids	: 76 % ± 2.
Extrait sec en volume	: 61 % ± 3.
Masse volumique	: Blanc : 1.27± 0,05g/cm ³ .
Rendement en surface	: 13 à 16 m ² /l.
Brillant spéculaire	: 35 à 40 GU à 60° après 7 jours de séchage.
Aspect du produit sec	: Satiné moyen.
Epaisseur de film sec	: En moyenne 40 micromètres.
C.O.V.	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l. Ce produit contient au maximum 299 g/l de C.O.V.
Conservation	: Conserver en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Teintes	: Existe en Blanc et bases W, M et C pour réalisation des teintes avec le système à teinter LEVIS. Nous déconseillons l'application de teintes soutenues sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Selon le DTU 59.1, seules les teintes ayant un indice de luminance lumineuse Y ou LRV (Light Reflectance Value) supérieur à 35% sont admises.





Outils	: Brosse, rouleau laqueur laine 4mm, rouleau mousse floquée.
Dilution	: Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	: White spirit.
Temps de séchage à 23°C et 50% H.R	: Sec : 7h – Recouvrable : 24h.
Conditions d'application	: En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.
Recommandations	: - L'aspect final ainsi que la résistance mécanique et chimique ne sont atteints 21 jours à 23°C.
Sécurité	: Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet www.quickfds.com (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1).

Matériaux neufs : se référer aux fiches techniques des couches primaires préconisées.

Anciennes peintures : lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les peintures de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant et reboucher si besoin. Dépoussiérer.

Anciennes peintures en mauvais état : décaper par tout moyen approprié.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.





EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS		
Primaire	Intermédiaire	Finition
1 couche de DUOL SATIN ou 1 couche de LEVIS PRIMER BOIS	1 couche de DUOL SATIN	1 couche de DUOL SATIN
EXEMPLES DE TRAVAUX DE RENOVATION		
<ul style="list-style-type: none"> Retoucher les parties mises à nu au LEVIS PRIMER BOIS. Appliquer une couche générale de LEVIS PRIMER BOIS et terminer ensuite au DUOL SATIN. 		
CONSEILS UTILES		
<ul style="list-style-type: none"> Ne jamais imprimer les bois à l'huile. L'enduisage est proscrit par la NF DTU 59-1. Sur bois contenant des antioxydants ou des substances colorantes solubles à l'eau, remplacer la première couche de DUOL SATIN par ULTRAVERVIS HARDING dilué à 15% de white spirit. Sur Niangon, remplacer la première couche de DUOL SATIN par ULTRAVERNIS HARDING dilué à 15% de white spirit. 		

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 8 – Février 2018

