



## Définition

Peinture laque mate tendue  
alkyde uréthane en phase  
aqueuse

## Destination

- Intérieur
- Bois, PVC, métaux
- Immeubles occupés durant les travaux de peinture : hôtels, hôpitaux, bureaux, etc.

## Qualités dominantes

- Aspect mat velouté très décoratif
- Résistant à la rayure et à l'abrasion
- Beau tendu

## Caractéristiques générales

<b>Classification AFNOR</b>	: Famille I classe 4a/7b2 (NF T 36-005).
<b>Subjectiles</b>	: Bois, PVC, métaux, recouverts d'une couche primaire appropriée. Anciennes peintures (vinyliques, acryliques, alkydes) propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.
<b>Liant</b>	: Résine alkyde uréthane en dispersion.
<b>Pigment</b>	: Dioxyde de titane rutile.
<b>Diluant</b>	: Eau.
<b>Divers</b>	: Matières minérales neutres et agents stabilisants.
<b>Extrait sec en poids</b>	: 48,5 % ± 2 en blanc.
<b>Extrait sec en volume</b>	: 34,8 % ± 3 en blanc.
<b>Masse volumique</b>	: 1,26 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> à 20°C.
<b>Rendement en surface</b>	: 10 à 12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Brillant spéculaire</b>	: 14 à 24 GU à 85°.
<b>Aspect du produit sec</b>	: Satiné mat.
<b>Conformité aux spécifications</b>	: <b>Etiquetage environnemental : A+</b> * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).
<b>C.O.V.</b>	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 80 g/l de C.O.V.
<b>Conservation</b>	: En emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.





<b>Teintes</b>	: Existe en bases W, M et C pour réalisation des teintes avec le système à teinter LEVIS.
<b>Outils</b>	: Brosse synthétique, rouleau mousse floquée, rouleau laqueur polyester tissé 4mm, pistolet.
<b>Nettoyage des outils</b>	: Eau immédiatement après emploi.
<b>Dilution</b>	: Prêt à l'emploi. Ne doit pas dilué sauf en cas d'application au pistolet : 5 à 10 % d'eau.
<b>Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.</b>	: Sec : 2 heures – Recouvrable : ± 6 heures selon humidité ambiante. En ambiance fortement humide et fraîche, le temps de séchage et le délai de recouvrement peuvent être plus longs que prévu.
<b>Conditions d'application</b>	: - En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative. - Doit être déposé – Ne pas tirer.
<b>Sécurité</b>	: Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).

## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1).

- **Matériaux neufs** : se référer aux fiches techniques des couches primaires préconisées.
- **Anciennes peintures** : lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les peintures de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant et reboucher si besoin. Dépoussiérer.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.





EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS		
Subjectiles	Primaire	Finition
Bois et dérivés	1 couche d' <b>ACRYLEVIS TX PRIMER</b>	2 couches d' <b>AMBIANCE LAK MAT</b>
PVC poncé		
Métaux ferreux	1 couche de <b>POLYFILLA PRO P500 PRIMAIRE FERREUX GRIS</b>	
Métaux non ferreux	1 couche de <b>POLYFILLA PRO P510 PRIMAIRE NON FERREUX</b>	
TRAVAUX DE RENOVATION		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Afin d'optimiser l'opacité, il est recommandé de teinter le primaire pour les teintes de finition pures ou très saturées (voir détail dans le nuancier).</li> <li>Appliquer généralement 2 couches <b>AMBIANCE LAK MAT</b> après retouche des parties mises à nu avec le primaire approprié, et révision éventuelle des irrégularités à l'enduit.</li> </ul>		

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 12 – Avril 2020

