



PLANICRYL[⊕] MAT



EU Ecolabel : Fr/007/013



DESCRIPTION

Peinture mate en phase aqueuse très couvrante.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I classe 7a2 (NF T 36-005).

DOMAINE D'EMPLOI

- Intérieur.
- Plafonds et surfaces murales.

SUBJECTILES

- Plâtre, enduit à l'eau, panneaux de plâtre enrobés de carton, enduit de ciment, etc.
- Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.

QUALITES DOMINANTES

- Aspect très mat masquant les Imperfections du support
- Grande blancheur.
- Non jaunissant.
- Faible odeur de solvant.
- Très opacifiant et garnissant.
- Application aisée sans reprise
- N'éclabousse pas et ne coule pas.
- Rendement élevé.
- Séchage rapide.

CARACTERISTIQUES

Liant	Résine synthétique en phase aqueuse.
Pigment	Dioxyde de titane rutile.
Diluant	Eau.
Divers	Matières minérales neutres et agents stabilisants.
Extrait sec en poids	Blanc : 59,4 % ± 2.
Extrait sec en volume	Blanc : 37 % ± 3.
Masse volumique	Blanc : 1,55 ± 0,05 g/cm ³ .
Epaisseur du film sec	En moyenne 35 micromètres.
Réflexion spéculaire	Inférieure à 2 GU à 85° après 7 jours de séchage.
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1 selon la norme NF EN 13300 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
Conformité aux spécifications	<ul style="list-style-type: none">- Ecolabel Européen : L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche. AFNOR CERTIFICATION www.ecolabels.fr- Etiquetage environnemental : *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .
C.O.V.	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnements	PLANICRYL [®] MAT blanc : 15 l et 5 l PLANICRYL [®] MAT MIX (bases W, M et C) : 10 l et 2,5 l
Conservation	2 ans en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Aspect en boîte	Peinture semi-épaisse.
Aspect du produit sec	Mat.
Teintes	Teintes réalisables avec le système de mise à la teinte LEVIS (voir nuancier LEVIS COLOR MIX). L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche.
Outils	Brosse, rouleau à fibres polyester tissées 8-12 mm, pistolet et airless (gicleur : 019 – 021 – pression : 150 bar) (buse 2,5 mm).
Dilution	Prêt à l'emploi pour la brosse, le rouleau et l'airless. Pour le pistolet : 5 à 10 % d'eau. Si l'application en deux couches s'avère indispensable (contraste de teinte), il est conseillé de diluer la 1 ^{ère} couche avec 5 % d'eau.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Ne pas travailler par température inférieure à + 8°C.
Rendement en surface	10 – 12 m ² /l
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	Sec : 1 heure – Recouvrable : 8 heures.
Précautions d'usage	Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Il convient de se renseigner après des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit inutilisé et des résidus de nettoyage. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
Sécurité	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet www.quickfds.com , (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS).

RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59-1).

Dépoussiérer, égrener, reboucher si nécessaire.

Anciennes peintures : souvent un simple dépoussiérage suffit. Sur surface fortement souillée ou grasse, lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant. Reboucher si besoin. Dépoussiérer, éliminer les anciens badigeons par lavage à l'eau.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

MISE EN ŒUVRE**EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS ET DE RENOVATION**

- Appliquer 1 couche de PLANICRYL PRIM et 1 à 2 couches de PLANICRYL[®] MAT*. En rénovation sur fonds propres, 1 à 2 couches de PLANICRYL[®] MAT*.

(* Selon classe de finition du DT 59-1 recherchée (classe C : 1 couche – Classe B : 2 couches)

CONSEILS UTILES

- Sur plâtre et dérivés fortement hétérogènes (plaques de plâtre épidérme cartonné par exemple) ou insuffisamment cohérents (poudreux), prévoir l'application préalable d'une couche d'impression isolante et nourrissante EXPONIA DECO PRIM ou impression solvantée PLANIDECO PRIM.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.