

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR – PEINTURE VERNIS BOIS

DESCRIPTION

Peinture à base d'eau en aérosol.

CARACTÉRISTIQUES

Émail à base d'eau à séchage rapide, facile à utiliser, adapté aux utilisations intérieures/extérieures. Adhésif sur une large gamme de surfaces, métal, bois, plastique, verre, polystyrène. Inodore, élastique et couvrant, il donne des finitions brillantes et mates. Il peut être nettoyé à l'eau et au savon dans les 2 heures suivant son utilisation.



TYPE DE LIANT

Acrylique modifié

COULEUR

Satin, Mat, Brillant

NIVEAU DE BRILLANCE

60-90 Gloss Type
brillant, 10-30 Gloss
Type satiné,
<10 Type mat brillant.

PRESSION DE LA BOÎTE

De 3,2 à 3,8 bar à 20 °C
De 7,7 à 8,2 bar à 50 °C

TEMPS DE SÉCHAGE (dans l'air à 20 °C)

Sans poussière 20 à 30 min.

Séchage au toucher 1 heure.

Polymérisation totale 24-36

heures. Résistance à l'eau 7-

8 jours.

POUVOIR DE COUVERTURE

40 microns

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE

De 0,9 à 1 m² pour une boîte de 400 ml.

STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

USAGE

Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence.

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille. Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes. Pulvérisation de couches de couverture à une distance de 25 cm. **Ne pas exposer à l'eau ou à l'humidité avant 7-8 jours**

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes

LE LABORATOIRE/SQM



NOVODIS

4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC France

T +33 557 266 600 - F +33 557 266 633

commercial@novodis.fr - www.novodis.fr