

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR – PEINTURE TERRE CUITE



DESCRIPTION

Peinture nitrosynthétique à effet terre cuite.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture nitrosynthétique à séchage rapide, facile à utiliser, applicable sur le métal, le bois, le verre, la pierre, la céramique, le carton et de nombreux plastiques pouvant être peints.

Résistant aux intempéries, pour l'intérieur et l'extérieur. Peut-être peint sans aucun problème. Résistance à la température : jusqu'à 80 °C.

LIANT TYPE

Tapis en terre cuite

COULEUR

Nitrosynthétique

VISCOSITÉ

12" F4 à 20 °C

PRESSION DE LA BOÎTE

De 4,2 à 4,8 bar à 20 °C
De 7,6 à 8,4 bar à 50 °C

TEMPS DE SÉCHAGE

dans l'air à 20 °C

Sans poussière

De 05 à 10 minutes

Sec au toucher
Total

30 à 60 minutes
24 heures sur 24

NIVEAU DE BRILLANCE

< 10 Brillant

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE

De 0,9 à 1,1 m² pour une boîte de 400 ml.

STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

USAGE

Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence.

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille. Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes. Pulvérisation de couches de couverture à une distance de 25 cm. Si nécessaire, répétez l'opération après quelques minutes.

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes.

LE LABORATOIRE/SGQ



NOVODIS
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC
France
Tél. +33 557 266 600 - Télédéfense +33 557 266 633
commercial@novodis.fr - www.novodis.fr