

## FICHE TECHNIQUE

### DELKOLOR TRACAGE DE CHANTIER - PEINTURE MARQUAGE FLUO



#### CLASSIFICATION

Peinture émail nitroacrylique à séchage rapide, facile à utiliser, applicable sur le métal, le bois, le plastique, le verre, etc.

#### DESCRIPTION

#### TYPE DE LIANT

Nitroacrylique modifié

#### COULEUR

Bleu, Fushia, Vert, Jaune

#### VISCOSITÉ

12" F4 à 20 °C

#### PRESSION DE LA BOÎTE

De 4,2 à 4,8 bar à 20 °C  
De 7,6 à 8,4 bar à 50 °C

#### TEMPS DE SÉCHAGE dans l'air à 20 °C

Sans poussière	05 ÷ 10 min
Séchage au toucher	20 ÷ 30 min
au total	18 ÷ 24 h

#### CAPACITÉ D'ÉPANDAGE

De 0,9 à 1,1 mq. pour une canette de 400 ml.

#### STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

#### APPLICATION

#### AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR LA BOÎTE !

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille. L'utilisation de l'apprêt blanc est un avertissement, et après la fluorescence, utilisez le transparent final. Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes. Pulvérisation de couches de couverture à une distance de 25 cm. Si nécessaire, répétez l'opération après quelques minutes.

#### N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes

LE LABORATOIRE/SGQ