

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR – PEINTURE FERRONNERIE



CLASSIFICATION

Émail synthétique à séchage rapide, facile à utiliser, adapté aux utilisations intérieures/extérieures. Adhésif sur une large gamme de surfaces, métal, bois, plastique, verre, etc.

DESCRIPTION

TYPE DE LIANT

Alkydique modifié

COULEUR

Noir, Gris

VISCOSITÉ

12" F4 à 20 °C

PRESSION DE LA BOÎTE

De 4,2 à 4 ; 8 bars à 20 °C

De 7,6 à 8,4 bar à 50 °C

TEMPS DE SÉCHAGE dans l'air à 20 °C

Sans poussière	10 ÷ 15 min
Séchage au toucher	30 ÷ 40 min
Au total	24 ÷ 30 h

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE

De 0,9 à 1,1 mq. pour une boîte de 400 ml.

STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

APPLICATION

AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR LA BOÎTE !

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée, et exempte de particules de rouille et en cas de traitement antirouille. Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes. Pulvérisation de couches de couverture à une distance de 25 cm.

Si nécessaire, répétez l'opération après quelques minutes.

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes

LE LABORATOIRE/SGQ



NOVODIS
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600
PESSAC France
Tél. +33 557 266 600 - Télédéfense +33 557 266 633
commercial@novodis.fr - www.novodis.fr