

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR – PEINTURE ZINC



CLASSIFICATION

Zinco est indiqué pour la protection à long terme contre la corrosion, il est généralement utilisé dans les systèmes de peinture haute performance pour les surfaces endommagées par le soudage, le transport, etc.

DESCRIPTION

TYPE DE LIANT Résine Cumaronica. Résistant à la corrosion et à la chaleur à 500°C

COULEUR Argent clair métallisé

VISCOSITÉ 12" F4 à 20 °C

PRESSION DE LA BOÎTE De 4,2 à 4 ; 8 bars à 20 °C
De 7,6 à 8,4 bar à 50 °C

TEMPS DE SÉCHAGE dans l'air à 20 °C Sans poussière 05 ÷ 10 min
Séchage au toucher 40 ÷ 50 min
Total 24 heures sur 24

NIVEAU DE BRILLANCE 10/15 Brillant (type brillant)

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE Environ 1,0 mq à recouvrement complet avec une boîte de 400 ml.

STOCKAGE Endroit frais et aéré.

APPLICATION

AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR LA BOÎTE !

La surface d'application doit être parfaitement sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille. Avant utilisation, secouez bien la boîte pendant au moins deux minutes. Pulvériser les couches de couverture à une distance de 25 cm.

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes

LE LABORATOIRE/SGQ



NOVODIS
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC
France
Tél. +33 557 266 600 - Télédéfense +33 557 266 633
commercial@novodis.fr - www.novodis.fr