

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR – PEINTURE ANTIROUILLE



CLASSIFICATION

Apprêt nitrosynthétique à séchage rapide, facile à utiliser, applicable sur le métal, les voitures, les motos, les vélos, etc.

DESCRIPTION

TYPE DE LIANT

Nitrosynthétique

COULEUR

Sur demande, Mat

VISCOSITÉ

12" F4 à 20 °C

PRESSION DE LA BOÎTE

De 4,2 à 4,8 bar à 20 °C

De 7,6 à 8,4 bar à 50 °C

TEMPS DE SÉCHAGE

dans l'air à 20 °C

Sans poussière 05 ÷ 10 min

Séchage au toucher 30 ÷ 60 min

Total 24 heures sur 24

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE

De 0,9 à 1,0 mq. pour une canette de 400 ml.

STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

APPLICATION

AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR LA BOÎTE !

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille.

Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes. Pulvérisation de couches de couverture à une distance de 25 cm. Si nécessaire, répétez l'opération après quelques minutes.

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes



NOVODIS
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC France T
+33 557 266 600 - F +33 557 266 633
commercial@novodis.fr - www.novodis.fr