

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR **PEINTURE SOUS COUCHES BOIS PLATRE**

CLASSIFICATION

Primer rapide séchage, facile d'emploi, à haut pouvoir couvrant. Opacifie et homogénéise le support. Permet une meilleure adhérence de la finition. Bloque les fonds. Recouvrable par tous types de peinture. Sous-couche pour une application sans coulure.

CARACTERISTIQUES

TYPE DE LIANT

Nitrocellulose modifié.

COULEUR

Blanc

VISCOSITE'

12" F4 à 20 °C

PRESSION INTERNE

De 4,2 à 4,8 Bar à 20 °C
De 7,6 à 8,4 Bar à 50 °C

TEMPS DE SECHAGE à l'air à 20 °C

Hors poudre 05 ÷ 08 minutes
Sec à toucher 15 ÷ 20 minutes
Total 10 ÷ 15 heures



NIVEAU DE BRILLANCE

<15 Gloss

RENDEMENT MOYE

De 0,9 à 1.0 mq. de surface avec un aérosol de 400 ml

STOCKAGE

Dans un endroit bien ventilé.

APPLICATION

AVANT L'EMPLOI LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS APPORTES SUR L'EMBALLAGE!

La surface à découvrir doit être parfaitement propre, sèche, dégraissé, exempte de rouille et calamine. Avant l'utilisation agiter l'aérosol pour 2 minutes. Pulvériser en couches croisées recouvrantes tout en maintenant l'aérosol à 25 cm de la surface à recouvrir. Si nécessaire, répéter après 15 minutes.

N.B.

Les informations ci-dessus, données en toute bonne foi, sont le fruit de notre connaissance actuelle, mais ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité suite à une mauvaise utilisation.

IL LABORATORIO/SGQ



NOVODIS
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600
PESSAC France
T +33 557 266 600 - F +33 557 266 633
commercial@novodis.fr - www.novodis.fr