

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR – PEINTURE ÉPOXY SANITAIRE



CLASSIFICATION

Émail à séchage rapide, excellente dureté, bonne adhérence directement sur la céramique facilement.

Spécifique pour la retouche sur carrelage et céramique.

DESCRIPTION

TYPE DE LIANT

Aérosol époxy modifié

COULEUR

Blanc brillant

VISCOSITÉ

12" F4 à 20 °C

PRESSION DE LA BOÎTE

De 4,2 à 4,8 bar à 20 °C

De 7,6 à 8,4 bar à 50 °C

TEMPS DE SÉCHAGE dans l'air à 20 °C

Sans poussière 05 ÷ 08 min

Séchage au toucher 15 ÷ 20 min

Polymérisation totale 7 jours

NIVEAU DE BRILLANCE

80 Brillant

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE

De 0,9 à 1,1 mq pour une boîte de 400 ml.

STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

APPLICATION

AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR LA BOÎTE !

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée.

Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes. Pulvérisation de couches de couverture à une distance de 25 cm. Si nécessaire, répétez l'opération après quelques minutes.

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes

LE LABORATOIRE/SGQ



NOVODIS

4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol –
33600 PESSAC France

Tél. +33 557 266 600 - Télédéfense +33 557 266 633

commercial@novodis.fr - www.novodis.fr