

MORTIER RAPIDE

BOSTIK Maçonnerie



DESTINATIONS

Scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde corps...
Fixation des bâtis de porte et chassis de fenêtre.
Calage de piquets, de poteaux ou de clôtures...
Montage de mur et petites réparations (trous, saignées...).

Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

AVANTAGES

Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas.
Prise rapide : 10 minutes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MISE EN OEUVRE

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.
Il doit être humidifié sans être ruisselant.

Mortier :

1,5 kg de MORTIER RAPIDE + 0,2 l d'eau.
5 kg de MORTIER RAPIDE + 0,8 l d'eau.
10 kg de MORTIER RAPIDE + 1,6 l d'eau.
25 kg de MORTIER RAPIDE + 4 l d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Appliquer immédiatement.

Temps d'utilisation du mélange : 5 minutes maximum.

Application : Appliquer par épaisseur de 10 à 40 mm directement sur le support humidifié à l'aide d'une truelle. Après le début de la prise (10 minutes à 20°C), ne pas réajuster l'objet scellé.

Très bonnes résistances atteintes au bout de 4 heures.

Séchage complet : 24 h.

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.
Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

CONSERVATION

9 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
125090	BOITE CARTON de 1.5 kg	12	3549210027935
125091	SAC PAPIER de 5 kg	4	3549210027942
125092	SAC PAPIER de 10 kg	2	3549210027959
125093	SAC PAPIER de 25 kg	1	3549210027966
125094	SAC PAPIER de 2.5 kg		3549210011620

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public D 319 - 77257 Brie-Comte-Robert cedex . Fax : 01 64 42 16 63
www.abc-coller.com