

MORTIER DE REPARATION

BOSTIK Maçonnerie



DESTINATIONS

Réparation de toutes surfaces et renforcement de structures : éclats de béton, appuis de fenêtres, solins, linteaux, poutres, poteaux, marches.
Scellement courant : pattes d'ancrage, broches, gonds, garde-corps...
Rebouchage divers : trous, saignées.
Sur supports : béton, mortier, pierre...

Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

AVANTAGES

Rattrape jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
Ne coule pas.
Adhérence renforcée.
Résistance à la compression, à l'usure, à l'arrachage élevée.

MISE EN OEUVRE

Éliminer par piquage les parties les plus dégradées du support à réparer.
Brosser les fers à béton à l'aide d'une brosse métallique.
Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.

Mortier :

1 kg de MORTIER DE REPARATION + 0,2 l d'eau.

5 kg de MORTIER DE REPARATION + 1 l d'eau.

10 kg de MORTIER DE REPARATION + 2 l d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention et sans grumeaux.

Temps d'utilisation du mélange : 1 h environ.

Application : pour les rattrapages importants, la mise en oeuvre s'effectue à la truelle par passes de 2,5 cm d'épaisseur.

Séchage complet : 24 h.

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
125120	BOITE CARTON de 1 kg	12	3549210027973
125121	SAC PAPIER de 5 kg	4	3549210027980
125122	SAC PAPIER de 10 kg	2	3549210027997
125123	SAC PAPIER de 2.5 kg		3549210011729

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public D 319 - 77257 Brie-Comte-Robert cedex . Fax : 01 64 42 16 63
www.abc-coller.com