

# MORTIER REFRACTAIRE

## BOSTIK Maçonnerie



---

### DESTINATIONS

Montage d'éléments de cheminée, de barbecue et tous les éléments réfractaires au contact immédiat du feu ou utilisées en milieux agressifs.  
Assemblage de conduits d'évacuation.

Destination : mur - intérieur / extérieur.

---

### AVANTAGES

Résiste jusqu'à 1200°C.  
Ne fissure pas.

---

### MISE EN OEUVRE

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.  
Il doit être humidifié sans être ruisselant.

Mortier :

5 kg de MORTIER REFRACTAIRE + 0,9 l d'eau.  
10 kg de MORTIER REFRACTAIRE + 1,8 l d'eau.  
25 kg de MORTIER REFRACTAIRE + 4,5 l d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

**Temps d'utilisation du mélange :** 1 h.

**Application :** positionner et ajuster les briques puis lisser les joints au fur et à mesure.

Attendre 30 jours avant la mise en service du barbecue et de la cheminée.

**Séchage complet :** 24 h.

**Performances mécaniques optimales :** après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.  
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

---

### NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

---

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
125150	SAC PAPIER de 5 kg	4	3549210028000
125151	SAC PAPIER de 10 kg	2	3549210028017
125152	SAC PAPIER de 25 kg	1	3549210028024

---

### SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

Bostik SA - Département Grand Public D 319 - 77257 Brie-Comte-Robert cedex . Fax : 01 64 42 16 63  
[www.abc-coller.com](http://www.abc-coller.com)