

# MORTIER BATARD

MAÇONNERIE



## DESTINATIONS

Réalisation de corps d'enduits traditionnels, intérieurs / extérieurs,  
Travaux de couverture (scellement de tuiles, solins, rives, arêtières, etc.),  
Réfection de joints anciens,  
Élévation de maçonneries légères ou moyennement chargées.

### SUPPORTS :

Tout ouvrage à caractère minéral, béton, béton cellulaire, mortier, enduits, maçonneries anciennes de moellons, de pierre ou de briques, tuiles en terre cuite ou béton.

## AVANTAGES

Le MORTIER BATARD présente entre autres les avantages suivants :

- Travaux neufs et de rénovation - usage intérieur / extérieur,
- Imperméable aux eaux de ruissellement,
- Laisse respirer les supports, etc.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Poudre  
Couleur : Beige clair  
Densité apparente : 1,45 - 1,55  
Granulométrie : 0,08 - 1,25 mm

## MISE EN OEUVRE

### Préparation des supports :

Les surfaces d'application doivent être dures et absorbantes, propres et exemptes de laitance ou de parties non adhérentes,

Dans tous les cas, les supports doivent être humidifiés mais sans être ruisselants avant l'application du MORTIER BATARD.

**Attention :** Ne pas appliquer le MORTIER BATARD en soubassement, sur des surfaces hydrofugées ou recouvertes d'un enduit à base de plâtre.

### Mélange :

Dans un récipient propre, verser 3,75 litres d'eau propre et froide, puis ajouter les 25 kg de poudre (0,75 l d'eau pour un sac de 5 kg).

Malaxer manuellement à la truelle ou mécaniquement à l'aide d'un malaxeur électrique ou à la bétonnière jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Laisser reposer la gâchée environ 5 minutes.

Le temps de vie en auge est de l'ordre de 60 minutes.

Le MORTIER BATARD peut être teinté dans la masse à l'aide des colorants SB Mercier.

### Application (exemple) :

Enduit mural traditionnel 3 couches : Application manuelle

	Couches d'enduits	Epaisseur - Aspect	
1	Gobetis (couche d'accrochage)	3 mm sans surcharge surface rugueuse	CIMENT GRIS/BLANC 25 KG + 55 litres de sable 0.3
2	Corps d'enduit	15 à 20 mm 2 passes minimum surface rugueuse	MORTIER BATARD 25 KG
3	Couche de finition	5 à 7 mm taloché, gratté rustique, etc..	ENDUIT DE FACADE

Délais entre couches : 1 à 2 : 48 heures minimum - 2 à 3 : 4 à 8 jours.

**Scellement de tuiles :**

Appliquer le MORTIER BATARD à la truelle en couche d'épaisseur régulière,  
Positionner les tuiles,  
Enlever l'excédent de MORTIER BATARD puis nettoyer les tuiles en évitant les coulures sur la toiture.

**Consommation :**

**Enduits :** Environ 20 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur.

**Scellement de tuiles :** Environ 5 kg / ml de faitières.

**Conseils pratiques :**

Température de mise en oeuvre : de + 5°C à + 30°C.

Ne pas utiliser en période de gel, sous la pluie ou sur des supports exposés en plein soleil ou au vent.

En couche de finition, chaque pan de façade doit être terminé dans la journée.

Les reprises doivent se situer aux arrêts naturels (angles, portes, etc.).

## CONSERVATION

Neuf mois en emballage d'origine fermé entreposé au sec.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
122110	Sac Plastique de 5 kg		3253743350513
122111	Sac Plastique de 25 kg		3253743352517
122114	Sac papier de 25 kg		3549210000594

**SECURITE**

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*



**Bostik SA - Département Construction** - La Défense 6 - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense  
cedex -

**Fax Service Technique : 01 64 42 16 67** - [www.bostikpro.com](http://www.bostikpro.com)