

FLEUR DE CHAUX

BOSTIK Maçonnerie



DESTINATIONS

Badigeons et peintures, crépis, mortiers plâtre-chaux.
Enduits intérieurs et extérieurs.
Elévations de maçonneries légères...
Désinfection des murs, épandage...
Travaux de maçonnerie et de couverture (mortier batard).

Ne pas être utilisée pour les fondations.

AVANTAGES

Laisser respirer les murs sans enfermer l'humidité.
Assure l'imperméabilité à l'eau de ruissellement.
Sans retrait - ne fissure pas.
Désinfecte les murs : barrière anti-salpêtre.
Ne masque pas les couleurs des sables avec lesquels elle est mélangée.

MISE EN OEUVRE

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.

Fleur de chaux :
1 volume de poudre + 2 à 3 volume d'eau.

Enduit sur blocs de béton ou de terre cuite et sur briques : 1 volume de FLEUR DE CHAUX + 1 volume de ciment + 5 volumes de sable.

Mortier de chaux - plâtre : 1 volume de FLEUR DE CHAUX + 3 volumes de plâtre + 2 volumes de sable fin.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement la poudre selon les quantités indiquées.
Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Temps d'utilisation du mélange : 1h30.

Application :

Enduction de mur : application à la règle. Talocher, lisser ou gratter la couche de finition selon le résultat souhaité.

Séchage complet : 24 h.

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.
Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
125340	SAC PAPIER de 4 kg		3549210028079
125341	SAC PAPIER de 15 kg		3549210028086

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public D 319 - 77257 Brie-Comte-Robert cedex . Fax : 01 64 42 16 63
www.abc-coller.com