

# PLÂTRE A MODELER

## PRÉPARATION DES MURS

### SADER Enduit Mural



---

#### DESTINATIONS

- Plâtre pour les travaux de décoration et moulages.
- Scellement et rebouchage.
- Montage de cloisons et briques creuses.
- Sur supports : tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois et brique.

---

#### AVANTAGES

- Plâtre prêt à gâcher.
- Intérieur.
- Prise retardée.
- Usage facile.
- Pour des travaux impeccables.

---

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Températures de mise ne oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Ne pas utiliser pour des applications extérieures.
- Ne pas rebattre le plâtre ni ajouter d'eau en cours de prise.
- La prise étant rapide, travailler sur de petites quantités.

---

#### MISE EN OEUVRE

**Préparation du support :**

- Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
- Pour une meilleure accroche : humidifier légèrement le support.

**Mélange :**

**Travaux de moulage :** 1 vol. d'eau pour 1 vol. de plâtre = 1 litre de volume à remplir.

**Réalisation d'enduit** : 1 vol. d'eau pour 1 vol. de plâtre = 1 m<sup>2</sup> sur 1 mm d'épaisseur.

**Montage de cloisons** : 1 vol. d'eau pour 2 vol. de plâtre.

**Rebouchage/scellement** : 1 vol. d'eau pour 3 vol. de plâtre.

- Verser l'eau en premier (température de l'eau entre +10°C à +25°C).
- Saupoudrer de plâtre à modeler selon la quantité désirée (voir ci-dessus).
- Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

**Application :**

- Durée pratique d'utilisation : environ 15 minutes selon le dosage, la porosité du support choisi et la température ambiante.
- Appliquer directement sur le support.
- Selon la nature des travaux, divers outillages peuvent être choisis : couteau, taloche, truelle, pinceau, brosse, spatule, lisseuse ou rouleau.
- Après séchage complet, le plâtre à modeler peut être poncé et recevoir tout type de décoration (papiers peints, revêtements muraux, peintures et vernis).

---

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
121591	BOITE CARTON de 1 kg	12	3549210011361
121590	SAC PAPIER de 5 kg	4	3549210006534
121592	SAC PAPIER de 15 kg	1	3549210028147
121593	SAC PAPIER de 2.5 kg		3549210013839

### SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*



**Bostik SA - Département Construction** - La Défense 6 - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense  
cedex -  
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - [www.bostikpro.com](http://www.bostikpro.com)