

ENDUIT EN POUDRE MULTI-USAGES

PRÉPARATION DES MURS

SADER Enduit Mural



DESTINATIONS

- Rebouche jusqu'à 3 cm et égalisation de trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures.
- Lissage des murs et des plafonds.
- Collage de plaques de plâtre.
- Sur supports : tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois, brique et carreaux de faïence*.

AVANTAGES

- Enduit prêt à gâcher.
- Intérieur.
- Rebouche, égalise, lisse et colle.
- Formule enrichie.
- Pour des travaux impeccables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- Le support doit être dur, propre, sec et exempt de zones non adhérentes.

Pour le rebouchage : creuser les fissures à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérer soigneusement.

Mélange : 1 volume d'eau pour 2 à 2,5 volumes de poudre (soit 470 ml d'eau pour 1 kg de poudre) :

- Verser l'eau en premier (température de l'eau entre +10°C à +25°C).
- Mélanger jusqu'à obtention d'un pâte homogène et sans grumeaux.
- Durée d'utilisation après mélange : 2h.

Application :

Rebouchage :

- Remplir la cavité à l'aide d'un couteau de peintre.
- Lisser la surface à l'aide d'un couteau à enduire puis laisser sécher.

- Après 3 heures de séchage, passer si besoin une seconde couche ou égaliser la surface au papier de verre.

Lissage/Dégrossissage :

- Appliquer le produit sur la zone à lisser à l'aide d'une lame à enduire.
- Si besoin, poncer légèrement la produit sec au papier de verre.
- Sec au toucher : 3h.
- Délai avant recouvrement : <24h.

Montage/Collage de carreaux de plâtre :

- Encoller généreusement le carreau et le positionner contre le support. L'enduit MULTI-USAGES doit refluer au niveau des joints. Epaisseur des joints : 2 à 3 mm env..
- Pour les carreaux suivants, procéder à un ecollage régulier des arêtes.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
123251	BOITE CARTON de 1 kg	12	3549210019633
123250	SAC PAPIER de 5 kg	4	3549210019626
123252	SAC PAPIER de 25 kg	1	3549210028161
123253	SAC PAPIER de 10 kg		3549210011101

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Construction - La Défense 6 - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense
cedex -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostikpro.com