

ENDUIT EN PATE REBOUCHE TOUT

PRÉPARATION DES MURS

SADER Enduit Mural



DESTINATIONS

- Enduit de rebouchage prêt à l'emploi pour tous types de défauts jusqu'à 1 cm en intérieur :
 1. Rebouchage et égalisation de trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures.
 2. Jointoiement de plaques de plâtre.
- Sur tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois et briques. Pour le rebouchage, l'égalisation et le dégrossissage.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Intérieur.
- Rebouche, égalise trous et fissures jusqu'à 1 cm sans retrait.
- Pour des travaux impeccables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Rebouche jusqu'à 1 cm sans retrait.
- Temps de séchage : 3 heures environ.
- Température de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Ne pas utiliser pour des applications extérieures.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

Le support doit être dur, propre, sec et exempt de zones non adhérentes. Dans le cas contraire, nettoyer par grattage puis dépolir. Pour des trous supérieurs à 1 cm, utiliser le REBOUCHE TOUT SADER en POUDRE.

Application :

1. Remplir la cavité à l'aide d'un couteau de peintre.
2. Lisser la surface à l'aide d'un couteau à enduire puis laisser sécher.
3. Après 3 heures de séchage, passer si besoin une seconde couche ou égaliser au papier de verre.
4. Sec au toucher : 3 h.
5. Délai de recouvrement : <24h.
6. Ne pas utiliser pour des applications en extérieures.
7. Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|--------|-------------------------|-----|---------------|
| 110801 | POT PLASTIQUE de 1.5 kg | 12 | 3549210019619 |
| 110800 | SEAU PLASTIQUE de 4 kg | 1 | 3549210019602 |
| 110802 | TUBE PLASTIQUE de 330 g | 12 | 3549210020677 |

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public D 319 - 77257 Brie-Comte-Robert cedex . Fax : 01 64 42 16 63
www.abc-coller.com