

LISSE ET REBOUCHE

SADER Enduit Mural



DESTINATIONS

- Tous supports plâtre et plaques cartonnées.
- Carreaux de plâtre.
- Parpaings, béton, béton cellulaire.
- Enduits au mortier de ciment, briques de terre cuite.
- Bois, panneaux de particules, contreplaqué (en fine couche uniquement).

AVANTAGES

- Enduit universel 2 en 1.
- Application en une seule passe.
- Rebouchage jusqu'à 1 cm.
- Pour des travaux impeccables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ne pas utiliser pour des applications extérieures.
- Température de mise en oeuvre de +5°C à +30°C.
- Ne jamais travailler par temps de gel.
- Nettoyage des outils et des taches fraîches à l'eau.

MISE EN OEUVRE

Préparation du supports :

Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

Mélange :

1 volume d'eau pour 2.5 volumes de poudre.

- verser l'eau en premier (10°C à 25°C)
- mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
- durée d'utilisation après mélange : 2h.

Application :

rebouchage :

- rebouche jusqu'à 1 cm en une seule passe.
- creuser les fissures à reboucher avec un grattoir triangulaire.
- dépoussiérer à la brosse.
- humidifier les supports trop poreux.

- remplir les trous, fissures et saignées avec un couteau à enduire ou à mastic en répartissant l'enduit de haut en bas.
- lisser et retirer les excédents de pâte.
- laisser sécher.

lissage / dégrossissage :

- poncer les peintures brillantes ou laquées.
- brosser et lessiver les supports si nécessaire.
- appliquer l'enduit LISSE & REBOUCHE avec un couteau à enduire propre.
- laisser sécher.
- si besoin, poncer légèrement le produit sec au papier de verre.
- sec au toucher après 3h.
- ponçage possible après 3h.

revêtements associés :

Après séchage complet, l'enduit LISSE & REBOUCHE peut recevoir tous types de décorations : papier peint, revêtement mural, peinture ou carrelage.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
127630	BOITE CARTON de 1 kg	12	3549210028178
127631	SAC PAPIER de 5 kg		3549210028185
127632	SAC PAPIER de 15 kg		3549210028192
127635	SAC PAPIER de 2.5 kg		3549210018209
127634	SAC PAPIER de 25 kg		3549210014638

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public D 319 - 77257 Brie-Comte-Robert cedex . Fax : 01 64 42 16 63
www.abc-coller.com