

QUELYD JOINT POUR DEPRON

COLLES ISOLATION

Pour des joints parfaits entre les plaques de Depron.



DESTINATIONS

Pour des joints parfaits entre les plaques de DEPRON lorsqu'elles ne sont pas parfaitement jointives, ainsi qu'entre les plaques de DEPRON et le plafond, les angles du mur, les poutres...

AVANTAGES

- Temps de prise court. Ne craque pas, ne fendille pas, ne creuse pas.
- Application en une seule passe garantie sans fendillement jusqu'à 12 mm de profondeur.
- Solide après séchage, on peut tapisser ou peindre sur les parties rebouchées sans risque de fendillement.
- Bonne tenue sur l'outil : consistance mastic, s'applique sans couler.
- Ponçage facile : une fois sec, se ponce facilement, sans encrasser le papier de verre.

MISE EN OEUVRE

- Attendre minimum 48 h après la pose des plaques (collage optimal) pour procéder à l'application du joint.
- Malaxer le tube avant usage.
- Remplir les trous à l'aide d'un couteau à enduire en répartissant l'enduit ou directement avec l'embout applicateur.
- Lisser la surface de l'enduit de haut en bas avec le couteau à enduire.
- Laisser sécher 1 h environ (pour une fissure de 5 mm de profondeur).
- Poncer avec du papier de verre fin pour rectifier la planimétrie.
- Après séchage complet (24 h) le JOINT POUR DEPRON peut recevoir tous les types de décoration et peut être recouvert par tous les types de peintures.
- Température d'utilisation : +10 à +25°C

NETTOYAGE

Les outils et les tâches se nettoient à l'eau chaude.

CONSERVATION

Stocker dans un tube fermé à l'abri du gel . Conserver 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert (entre + 10°C et + 30°C), à l'abri du gel à l'écart de toute source d'ignition.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
003105	Tube de 300 g	20	3549210012702

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Construction - La Défense 6 - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense cedex -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostikpro.com