

# QUELYD COLLE DEPRON PLUS

*Pour la pose difficile de Dépron : plafonds, murs inégaux, fonds bloqués &*

COLLES ISOLATION

## DESTINATIONS

Colle des plaques de DEPRON (polystyrène extrudé) dans les cas difficiles de collage : pose de fonds bloqués (type peintures), supports métalliques (portes de garages). Convient également sur les fonds ayant une mauvaise planéité. Idéale pour le collage du DEPRON en plafond ou pour la pose ultérieure d'un revêtement lourd sur le DEPRON (carrelage).



## AVANTAGES

- Consistance mastic : ne coule pas en application murale ou plafond.
- Rattrape les légers défauts de planimétrie.
- Pouvoir piégeant très élevé : la mise en Suivre et le positionnement du matériau sont facilités.
- Collage final ultra résistant.
- Idéale pour les poses exposées à d'éventuelles condensations ou dans les pièces humides.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être plans, lisses, sains, secs, solides, propres, protégés de la corrosion.

Bien remuer la colle dans le seau avant encollage. Encoller uniformément le support avec une spatule crantée sur une largeur légèrement supérieure à celle du revêtement. Temps de gommage : 5 mn sur support absorbant ; 5 à 10 sur support bloqué.

Appliquer le DEPRON dans la colle fraîche. Maroufler de haut en bas pour chasser les bulles d'air.

Enlever au fur et à mesure les éventuels excédents de colle avec la pointe d'un couteau puis nettoyer à l'aide d'une éponge humide.

Température d'utilisation : entre 10° C et 25°C.

Les outils et les taches fraîches se nettoient à l'eau chaude.

### CONSOMMATION

consommation : 400g/m<sup>2</sup>

### SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander copie par fax.

### CONSERVATION

Stocker dans un tube fermé, à l'abri du gel. Conserver 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert (entre 10° C et 30°C) et à l'abri du gel.

### CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
005201	Seau de 1 kg	12	3549210012689
005202	Seau de 6 kg	1	3549210012696

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA – Département Bâtiment  
La Défense 2 – 12, Place de l'Iris  
92062 Paris La Défense cedex

Fax Service Technique : 01 64 42 16 67  
[www.bostikpro.com](http://www.bostikpro.com)