

SADER Colle BOIS PRISE RAPIDE

COLLES BOIS (ASSEMBLAGES)

Colle vinylique, assemblage et placage de tous bois et dérivés, prise en 5mn.



DESTINATIONS

Colle pour bois tendres, exotiques, contreplaqués, agglomérés, lamifiés, stratifiés...

AVANTAGES

- Colle à prise rapide. Temps de serrage 5 minutes minimum.
- Blanche, ne tache pas, invisible après séchage.
- Ininflammable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule vinylique.

MISE EN OEUVRE

- Temps ouvert : 5 minutes à + 20 °C (temps disponible après encollage pour procéder à la pose).
- Serrage obligatoire : 5 minutes minimum (à l'aide d'un serre-joint ou d'une ficelle fortement tendue).
- Utilisation après séchage complet à + 20 °C : 8 à 12 heures.

Outillage :

Pinceau, spatule.

Consommation :

150 à 200 grammes au m².

Conseils pratiques :

- Dans le cas de deux éléments s'emboîtant, déposer la colle dans la partie creuse.
- Éviter tout contact de la colle avec du métal (risque de rouille).
- Ne pas utiliser pour des collages en extérieur.
- Température minimale de mise en oeuvre : + 10 °C.
- Sur bois durs et panneaux MDF encoller les 2 surfaces et doubler le temps de serrage.
- Craint le gel.

NETTOYAGE

Colle fraîche : eau chaude. Colle sèche : eau chaude + vinaigre blanc.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine conservé entre + 5 °C et + 30 °C.

CONDITIONNEMENTS

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|--------|-------------------------------|-----|---------------|
| 046700 | Tube sous blister de 55 ml | 12 | 3184410467008 |
| 041008 | Tube sous blister de 125 ml | 12 | 3184410410080 |
| 044366 | Biberon en plastique de 100 g | 12 | 3184410443668 |
| 044363 | Biberon en plastique de 250 g | 12 | 3184410443637 |
| 040941 | pot plastique de 200 g | 12 | 3184410409411 |
| 040943 | pot plastique de 650 g | 12 | 3184410409435 |
| 040940 | Seau en plastique de 2.5 kg | 1 | 3184410409404 |

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Construction - La Défense 6 - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense cedex -
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostikpro.com